



Serpentino Verde Vittoria, Levigato, Sabbiato, Lucido Water Jet

PROVE TECNICHE	DIN 52 103 - 104 105 - 108	Resistenza alla pressione	N/mm ² 240
Assorbimento d'acqua sotto pressione atmosferica :	°% 0.05	Coefficiente di logoramento lineare termica	2,72
<ul style="list-style-type: none">• N. cicli di prova - gelività : 1• Assorbimento acqua alla pressione di 1 atm. : 0.05• dopo 24 ore deposito acqua nessun cambiamento durante e dopo i cicli di gelività	RESISTENZA AL GELO	resistenza alla flessione Carico massimo ammesso al foro di ancoraggio	N/mm ² 5,9 N 1138
Coefficiente di imbibizione (in peso)	°% 0.05	dilatazione termica	6,5 x 10 ⁽⁻⁶⁾ K(-1)